

POSE DE CARRELAGES

SUR ANCIEN REVÊTEMENT CÉRAMIQUE INTÉRIEUR

PROBLÉMATIQUE

Que faire pour s'assurer de la bonne adhérence du support et ainsi conditionner la bonne tenue de l'ouvrage ?

INFORMATION

- SOLS et MURS INTÉRIEURS (pour l'extérieur : nous consulter)
- Tous locaux privatifs et collectifs,
- Chantiers techniques : rénovation de sol d'hypermarchés, de galeries marchandes, Voir FC spécifique

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

ANCIENS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ADMIS

Grès pressés ou étirés, émaillés ou non, faïences, lave émaillée, pierres, marbres et granits naturels.

Sont exclus : dalles polyester, ardoise divable.

Revêtement fissuré sur sol chauffant et revêtement terre cuite, pose du système désolidarisant CERMIFACE.

NETTOYAGE - PRÉPARATION

Pierres naturelles et Granito

Décaper la surface au CERMICALC (voir FT), au balai ou à la monobrosse, bien rincer et laisser sécher.

En cas de traitement de surface susceptible de limiter l'adhérence (hydrofugation - anti-graffiti-cristallisation) effectuer un ponçage (disque diamant gros grain). Pour casser la brillance et améliorer l'adhérence, suivi d'un dépoussiérage soigneux.

Carreaux céramiques émaillés ou polis

Ponçage comme ci-dessus jusqu'à disparition complète de la brillance.

Autres carreaux non émaillés

Lavage au CERMIWASH (voir FT) répété jusqu'à disparition de toute trace grasse ou brillante suivi d'un rinçage et séchage.

RAGRÉAGES - REBOUCHAGES - TRAITEMENT DES FISSURES

Application d'un pont d'adhérence avec primaire CERMIPRIM RAPID

Ragrée en sol intérieur, si nécessaire : utiliser RAGRÉAGE FIBRÉ ou CERMIPLAN HP3.

Rebouchages localisés du support base ciment (épaisseur > 10 mm) : utiliser RAGRELISS 315 + CERMILATEX ou CERMIREP R4.

Remise à l'aplomb des murs: utiliser RAGRELISS 315 + CERMILATEX

Dans le cas de carreaux décollés en sol, le vide (épaisseur < 10 mm) peut être comblé la veille de la pose avec le mortier colle.

Pontage des fissures aux TUB 'O FIX ou CERMIFACE.

RECOMMANDATIONS



Pour éviter les contraintes mécaniques dans le cas de pose d'un carrelage de même format que celui existant, poser à joints décalés (1/3 environ).

Le grenailage suivi d'un balayage est préconisé en alternative sur carreaux céramiques chaque fois que les conditions de chantier le permettent.

MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS SELON LES SOLLICITATIONS DU LOCAL, OU LE REVÊTEMENT EXISTANT

	Sur anciens revêtements existants sans primaire				
Nature des travaux	Grès bruts	Grès émaillés	Pierres, marbres, granit	Faïence	Terre cuite
Sol intérieur	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMITEC ALG				NOUS CONSULTER
Mur intérieur Pose de grès et divers	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX				
Mur Intérieur Pose de faïence ou terre cuite	CERMIFIX HP SUPER CERMICOL N				

Emploi non-visé

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS / TOUS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES

Voir fiche technique de la colle utilisée.

RÉNOVATION RAPIDE

- Utiliser le CERMIPLUS RAPID, permet le jointoiment 2h30 environ après la pose ou CERMICOL EXTRA FLEX RAPID.
- Jointoiment au JOINT i-TECH.

FINITION

JOINTOIEMENT

Selon travaux, jointoiment avec la gamme :

- CERMIJOINT COLOR
- JOINT i-TECH ou i-TECH EXTRA FIN
- CERMIJOINT SOUPLE
- EPOGLASS 2.0.
- EPOSTYL

Les joints de dilatation doivent être démontés et refaits en partant du support d'origine, sans découpe au droit du joint (carreau entier).

Les joints de fractionnement doivent être respectés sur plancher sans décalage (entre deux carreaux neufs).