

POSE DU CARRELAGE SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

PROBLÉMATIQUE

Permettre la pose sur une ancienne peinture en bon état, en direct, avec primaire adapté.

INFORMATION

- Peintures spéciales sols à 2 composants de type Époxy ou polyuréthane
- Tous locaux INTÉRIEURS d'usage privatif

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

DOMAINES D'EMPLOI

SOL : Les peintures spéciales sols à 2 composants de type Epoxy ou polyuréthane en parfait état sur sol en ciment (béton ou mortier de ciment).

INTÉRIEUR : Tous locaux d'usage privatif. Autres domaines d'emploi, autres types de peintures et sols résine coulée : nous consulter.

MUR : Les peintures insensibles à l'eau et insaponifiables appliquées sur un support adapté au collage d'un revêtement céramique et compatible avec le degré d'humidité du local rénové.

Sont exclus: toutes les peintures acryliques ou les dispersions.

CONTRÔLE - PRÉPARATION DU SUPPORT

Vérifier le parfait état de la peinture sur l'ensemble de la surface : dure, résistante, bien adhérente et non cloquée et l'absence de fissures $\geq 0,2$ mm.

Rayer-griffer la peinture en surface pour faciliter et augmenter l'adhérence de la colle à l'aide d'un abrasif gros grains ou par exemple le plateau à brins métalliques ; ensuite dépoussiérer soigneusement.



Test d'adhérence :

Effectuer un quadrillage avec un cutter sur une petite zone. L'adhérence du support est considérée comme bonne si 80% de la zone griffée est adhérente. Si ce n'est pas le cas, effectuer un ponçage ou décapage du support.

Nettoyer la surface par broissage à la lessive sodée. Par exemple avec plateau à poils nylon sur monobrosse, puis rincer abondamment. Laisser sécher.

Vérifier que la peinture est insensible à la détrempe.



Bonne adhérence



Mauvaise adhérence

RECOMMANDATIONS



Pour apprécier l'adhérence de la peinture, effectuer un sondage mécanique par quadrillage au cutter.

Il est préférable d'éliminer entièrement les anciennes peintures par un ponçage mécanique.

MISE EN ŒUVRE

POSE DU CARRELAGE

Pose du carrelage	Revêtement à poser	
	Grès	Faïence
Sol intérieur	CERMICOL EXTRA FLEX CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID } Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID	
Mur intérieur	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX CERMICOL EXTRA FLEX RAPID CERMIPLUS } Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX CERMIPLUS } Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID CERMIFIX HP

Emploi non-visé

En jointoiment, utilisation de la gamme CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT TX, JOINT i-TECH, EPOGLASS 2.0 et EPOSTYL selon le cas.



Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.