CERMIROAD JOINT

MORTIER DE PAVAGE COULABLE ET DE JOINTOIEMENT



Gris clair

résistant aux sels de déneigement



DESCRIPTION

Mortier fluide prêt à l'emploi pour le garnissage des joints entre pavés. CERMIROAD JOINT est à base de ciments spéciaux sélectionnés, sables à haute teneur en silice et adjuvants.
Réalisation de jointoiement de pavés, pierres et dalles béton pour zones circulables ou non circulables.

AVANTAGES

- Fluide
- Retrait compensé
- Résiste aux sels de déneigement et au gel
- Remise en circulation rapide
- Haute résistance mécanique
- Excellente adhérence aux supports

DOMAINE D'EMPLOI

- Voies de circulation de tramways
- Voies de circulation lourde
- Places
- Parkings
- Rues piétonnes

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.



4 l pour 25 kg | Température de mise en œuvre | 400-600 Tours/ min | Nettoyage à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant application du produit sur le support, on veillera à ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans partie friable, non gras, exempt d'huile, de graisse ou autre salissure qui nuisent à un bon accrochage.
Après préparation, le support sera abondamment humidifié jusqu'à saturation.
Évacuer l'eau résiduelle.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélanger 25 kg de CERMIROAD JOINT avec 4 L d'eau maximum.
Verser 90 % (3,6 L) de la quantité d'eau dans un seau de malaxage.
Ajouter progressivement la poudre tout en mélangeant avec un malaxeur (400 à 600 tours/minutes) pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
Mélanger à nouveau en ajoutant lentement le reste de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance désirée (ne jamais dépasser le dosage prescrit).

APPLICATION

Verser le mortier sur le pavage.
Étaler le coulis à la raclette en caoutchouc.
Attendre 10 à 15 min (à 20 °C) après l'application du mortier avant nettoyage au jet d'eau et à la brosse.
Attendre 72 heures pour une remise en circulation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation :	+5°C à 30°C
Début de prise :	5 h à 20 °C
Fin de prise :	6 h30 à 20 °C

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau propre.
Le produit durci devra être retiré mécaniquement.

REMARQUES

Dans certains cas, des restes de mortier subsistent dans les reliefs prononcés des pavés ; la plupart s'élimineront lentement avec le passage.

Scanner le QR code pour accéder à la page web du produit et avoir toutes les informations complémentaires

CERMIX

INFORMATIONS TECHNIQUES

CONSOMMATION

2 kg de poudre pour obtenir 1 litre de mortier ou 2 tonnes de poudre pour 1 m³ (hors pertes).
5 à 30 kg/m² selon l'ouverture et la profondeur des joints, la pose et le type de pavés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques		Valeur
Granulométrie		0 – 1 mm
Consistance à la goulotte suivant EN 13'395-2	Temps 5'	> 60 cm
	Temps 30'	> 55 cm
Résistance à la compression	à 24 h	> 30 MPa
	à 7 j	> 50 MPa
	à 28 j	> 70 MPa
Résistance à la flexion	à 24 h	> 5 MPa
	à 7 j	> 7 MPa
	à 28 j	> 9 MPa

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg, 42 sacs par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine et fermé, dans un local tempéré et à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au + 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – contact@cermix.ch
T +41 22 354 20 60 – www.cermix.ch

Edition 2026