


CERMIPRIM RAPID

SCHNELLTROCKNEND HAFTGRUNDIERUNG - NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE



 Rosa Flüssigkeit



BESCHREIBUNG

Schneller Haftprimer für nicht saugende Untergründe. Die schnelle Trocknung reduziert die Wartezeit auf der Baustelle. CERMIPRIM RAPID ist mit Quarzsand gemischt für eine optimale Haftung der Ausgleichsmassen und Klebemörtel.

VORTEILE

- Verbessert die Haftung von Mörteln
- Einfache und sehr schnelle Anwendung
- Auftrag auf Grundierung / Epoxydharzbeschichtung, auch ungesandet
- Schnell trocknend
- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Lösungsmittelfrei

ANWENDUNGSBEREICH

Geschlossene und mäßig saugende **UNTERGRÜNDE:**

	Innen	
	Wand	Boden
Fußbodenheizungen		x
Holz, Parkett	x	x
Fliesen	x	x
Semiflexible Kunststoffbeläge	x	x
Polyester-Beläge	x	x
Klebstoff Resten	x	x
Asphaltestrich		x
Bodenanstriche		x
Kunstharz		x
CERMIBLOC Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit		x
Andere Untergründe	Kontaktieren Sie uns	

VERARBEITUNG


Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungs-Temperatur



MIT BÜRSTE ODER ROLLER AUFTRAGEN



Ca. 200- 300 g/m²



Reinigung mit Wasser



Begleitbar nach 30 Min.

ERSTEN PRÜFUNG DES UNTERGRUNDES

Prüfen Sie vor der Ausführung, je nach der zu erwartenden Arbeit, die korrekte Haftung der alten Beläge.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Roller, Bürste oder Pinsel.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunder, sauberer, kohäsiver, staubfreier, trockener Untergrund, frei von Öl oder von losen Bestandteilen.

Dazu, kratzen, bürsten, abstauben (Besen + Staubsauger), waschen, und bei Bedarf spachteln.

Führen Sie die notwendigen Reparaturen durch, nachdem Sie beispielsweise die schlecht haftenden Fliesen entfernt haben.

Bodenanstriche anschleifen, um lose Farbe zu entfernen.

Achten Sie bei Holz auf eine gute Stabilität und verschrauben der Platten oder Holzdielen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch erneut mischen, bis eine homogene Masse entsteht.

ANWENDUNG

Auftragen des Haftprimers

Tragen Sie das Produkt mit einer Rolle, einer Bürste oder einem Pinsel in einer regelmäßigen dünnen Schicht auf.

Anwendung auf Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anstatt Sand, kann CERMIPRIM RAPID auf die zweite Schicht CERMIBLOC aufgetragen werden, spätestens 24 Stunden nach dem Trocknen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Der Auftrag von Spachtel, Mörtel und Abdichtung muss auf dem trockenen Produkt spätestens 24 Stunden nach der Grundierung erfolgen. In dieser Zeit sollte der Boden nicht betreten werden.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts



ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser / keine Zugluft und keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

Verarbeitungstemperaturen: +5° bis 35°C

Trocknungszeit: ca. 30 Min.

Schützen Sie den Anwendungsbereich vor Regen, Frost und übermäßiger Hitze.

Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heißen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge vor dem Aushärten des Produkts mit Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN

Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN**ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG**

Wasserhaltige Emulsion aus künstlichen Polymeren, Karbon- und quarzsandhaltigen Füllstoffen, spezifischen Bindemitteln

VERBRAUCH

200 bis 300 g/m² je nach Art und der Porosität des Untergrundes

TECHNISCHE DATEN

Nicht Brennbar

Dichte: 1,5

VERPACKUNGSEINHEIT

Eimer zu 8 kg: 90 pro Palette

Eimer zu 15 kg: 48 pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumlucht, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.



Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .