


RAGRELISS 315

SPACHTELMASSE FÜR BETON VON 3 BIS 15 MM



 Betongrau



BESCHREIBUNG

Glätten und feine Spachtelung von Innen- und Aussenbereiche. Ermöglicht das Glätten und die Feinbearbeitung von diversen Untergründen.

VORTEILE

- Einfaches Mischen: manuell oder mit dem Rührwerk
- Als Nutzschicht geeignet

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Glätten und feine Spachtelung von traditionelle Beton.
- SCHWIMMBECKEN

UNTERGRÜNDE

- Innen und außenwände
- Innen- und Außenböden (mit Zugabe von CERMILATEX)
- Andere Anwendungen:
 - Vor dem Abdichten von CERMICRYL und CERMIPROOF ST
 - Schwimmbad und Becken im Zusammenhang mit CERMIPROOF ST

ZUGEORDNETE BELÄGE UND INDIKATIVE TROCKNUNGZEITEN⁽¹⁾

- Keramik (kontaktieren Sie uns bei Wänden), Textil, dicker Kunststoff, Farbe: 48 Std.

⁽¹⁾ Die Einhaltung dieser Fristen entbindet nicht von normativen Nachweisen für die zu verlegenden Belägen.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Prüfung des Untergrunds



Verarbeitungstemperatur



4,5 l für 25 kg



Zugabe von CERMILATEX möglich




Topfzeit 1 1/2 Std.



Belastbar nach 24-48 Std.



1,6 kg/m²/mm Stärke



3 bis 15 mm

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Dosiereimer, Mischeimer + Rührwerk (langsame Geschwindigkeit), Kelle, rostfreier Stuckateur, Taloche, Schwamm.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunde, saubere, kohäsive, staubfreie, entfettete und angeschliffene, Untergründe, frei von Öl und anderen losen Bestandteilen. Befeuchten Sie den Untergrund, ohne Feuchtigkeit abzulassen. Beachten Sie die Merkblätter der verschiedenen Produkte zur Vorbereitung von Untergründen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

25 kg Pulver mit 4,5 l Wasser mit einem langsam laufenden Elektromischer mischen, bis eine flüssige, homogene und klumpenfreie Konsistenz entsteht. Kleine Mengen können mit der Kelle angemischt werden.

5 Minuten stehen lassen und vor der Anwendung nochmals durchmischen.

Zugabe von CERMILATEX: 1 Liter CERMILATEX und ca. 3 Liter Wasser pro 25 kg Sack.

ANWENDUNG

Verteilen Sie das Produkt mit einer Kelle oder eine Zahntraufel. Lassen Sie das Produkt nach dem Auftragen etwas ziehen. Bearbeiten Sie die Oberfläche zum Abschluss eine Kelle oder einen Schwamm.

SCHICHTSTÄRKENS

Normalerweise 3 bis 15 mm

Bis zu 20 mm mit Zugabe von CERMILATEX

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei Außenanwendungen muss die Wetterlage mindestens 24 Stunden vor, während und mindestens 24 Stunden nach der Verlegung überwacht werden, um die Baustelle vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost zu schützen.

Anwendungstemperaturen: +5 und 35°C

Topfzeit: 1 1/2 Std.

Begehrbar nach: Ca. 24-48 Std.

Zum eventuellen Schleifen: Ca. 48 Std.

Werte bei 20°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heißen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushärtung des Produkts mit lauwarmem Wasser reinigen.

ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMILATEX und Imprägnierung CERMIPROTECT AQUA-STOP.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts



TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG

Hydraulische Bindemittel, mineralische Füllstoffe, Kunstharze und Spezialadditive.

VERBRAUCH

1,6 kg/m²/mm Stärke.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Maximale Korngrösse	1,6 mm

CE-KENNZEICHEN

	RAGRELISS 315 Anmeldeungsnummer der Leistungen RAG/13.1/V1.03.2016
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62240 DESVRES	
EN 13813 CT-C25-F5 Zementestrichmörtel für Anwendung in Gebäude	
Brandverhalten	Klasse Ffl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C25
Biegefestigkeit	F5
Verschleisswiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

REFERENZDOKUMENTE

Entspricht der Norm EN 13813

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg: 42 pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungeöffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmässig entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung.