

CERMIPROOF CREAM 2K

ENDUIT EXTRA FLEXIBLE D'ÉTANCHÉITÉ, CRÉMEUX – BI-COMPOSANT



Poudre gris clair



Latex blanc laiteux



DESCRIPTION

CERMIPROOF CREAM 2K est un enduit d'étanchéité bi-composant, flexible pour l'imperméabilisation sous des revêtements céramiques sur balcons, terrasses, salles de bain, installations de douches et cuisines.

CERMIPROOF CREAM 2K possède un haut pouvoir couvrant. Il est particulièrement facile à mettre en œuvre par l'onctuosité de sa formule, spécialement développée pour la Suisse.

Les produits du système d'imperméabilisation CERMISAFE tels que, les bandes d'étanchéité, les angles et les manchettes peuvent être solidement marouflés au support avec CERMIPROOF CREAM 2K.

AVANTAGES

- Intérieur & extérieur
- Onctueux
- Facile à mettre en œuvre
- Excellente adhérence
- Élasticité importante
- Haut pouvoir couvrant
- Rendement élevé

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

INTÉRIEUR

- Pour l'imperméabilisation dans les pièces intérieures exposées à l'eau dans le respect de la norme SIA 271/1
- Planchers intermédiaires pour locaux à usage privatif ou collectif, pour lesquels une étanchéité est demandée
- Neuf et rénovation

EXTÉRIEUR

- Balcons et terrasses
- Piscines, bassins

SUPPORTS

SOL INTÉRIEUR

- Neuf: tous les supports béton, chapes
- Rénovation: ancien revêtement céramique
- Pente nécessaire: 2,0 cm/m minimum (2%)

SOL EXTÉRIEUR

- Neuf: support béton avec forme de pente
- Pente nécessaire: 2,0 cm/m minimum (2%)

MUR INTÉRIEUR

- Tous les supports dans le respect de la norme SIA 271/1

BASSINS


- Béton armé ou précontraint

MISE EN ŒUVRE

Note: Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.



Contrôle du support



Température de mise en œuvre



Nettoyage à l'eau




8,0 l pour 24 kg



Durée pratique d'utilisation 1 h



Pose du carrelage le lendemain



2 mm



A + B

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Malaxeur avec variateur, auge de malaxage, spatule crantée, lisseuse ou rouleau poils longs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressant pas l'humidité, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents et sans trous.

Humidifier légèrement le support base ciment au préalable, excepté les cloisons de doublage, carreaux et enduits de plâtre: primariser au CERMIFILM. Sur supports fermés (ancien revêtement céramique): dépolir les surfaces brillantes et poncer les carreaux émaillés. L'application du CERMIPROOF CREAM 2K se fera directement sans primaire.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Gâchage: Verser la quantité de latex dans un seau de malaxage. Puis, ajouter progressivement la poudre tout en mélangeant avec un malaxeur (300 tours/minute) jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène (ne jamais dépasser le dosage prescrit). Laisser reposer 3-5 minutes, puis malaxer à nouveau énergétiquement.

APPLICATION DE L'ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

CERMIPROOF CREAM 2K sera appliqué en deux passes parfaitement couvrantes. Appliquer idéalement à la spatule crantée la première couche, à saturation du support en respectant une consommation de 1,5kg/m².

L'application du système CERMISAFE avec l'imperméabilisation des points singuliers ci-dessous est à réaliser avec cette première couche. La seconde couche d'environ 1,5 kg/m² est appliquée dès que la première est suffisamment résistante et circulaire, après contrôle de l'absence de défauts d'application de la première couche.

L'épaisseur moyenne de l'enduit sec doit être de 2,0 mm minimum.

Scanner le QR code pour accéder à la page web du produit et avoir toutes les informations complémentaires



TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Traitement des points singuliers à l'aide des composants du système CERMISAFE:

- Imperméabiliser les passages de tuyaux à l'aide de la manchette CERMISAFE MM.
- Imperméabiliser les angles à l'aide des angles d'étanchéité préformés CERMISAFE AI (intérieur), AE (extérieur).
- Imperméabiliser les raccords sol-mur à l'aide de la bande d'étanchéité de la gamme CERMISAFE BAND. Au niveau des joints de dilatation, la bande d'étanchéité doit former une boucle.
- Imperméabiliser le pourtour de la douche ou de la baignoire à l'aide de la bande d'étanchéité sanitaire CERMISAFE BANDSAN.

Marroufler tous ces éléments d'étanchéité CERMISAFE à l'aide de CERMIPROOF CREAM 2K et appuyer fermement pour assurer une étanchéité parfaite.

Après durcissement de l'étanchéité, le revêtement de sol peut être posé.

POSE DU CARRELAGE

Attendre le séchage complet de l'enduit d'étanchéité. La pose sera réalisée au plus tôt le lendemain après l'application de la seconde couche (produit devenu mat, sec au toucher et de coloris plus foncé).

Après séchage complet de l'enduit d'étanchéité, poser le carrelage avec un mortier colle flexible C2-S1 de la gamme CERMIX (ex: CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

À l'extérieur et dans les piscines: pose selon la méthode « double encollage » avec un mortier colle flexible C2-S1 ou C2-S2 de la gamme CERMIX ou avec le Kit CERMIPLUS S2 (C2-S2).

JOINTOIEMENT

Joiner 12 heures après la pose du carrelage. Effectuer le jointoiement avec un produit de notre gamme CERMIJOINT STYL ou EPOXY STYL. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

CONDITIONS D'APPLICATION

À l'extérieur, la couche d'étanchéité doit être protégée de la pluie, des courants d'air violents et du rayonnement solaire direct (ombrage sur toute la surface) pendant le processus de séchage. L'ombrage doit être aménagé de manière à éviter toute accumulation de chaleur et à permettre à la couche d'étanchéité de sécher en surface et en profondeur. Il est recommandé de travailler lorsque la chaleur commence à diminuer, par exemple en fin de journée.

Une fois les travaux d'étanchéité terminés, la couche d'étanchéité doit être protégée par des mesures appropriées contre les salissures et les dommages, par exemple dus au piétinement ou à d'autres contraintes mécaniques. Les revêtements de finition doivent être posés rapidement sur l'étanchéité.

Les étanchéités minérales ne constituent pas une couche d'usure. L'étanchéité doit être réalisée avec le revêtement de finition prévu et la colle à carrelage appropriée, conformément aux directives en vigueur dans le secteur de la pose de carrelage.

Températures d'application: +5°C à 30°C.

Temps de vie en auge: 1 heure

Temps de séchage avant carrelage: 20 heures

Mise à l'eau des piscines: 7 jours après la réalisation des joints

Valeurs obtenues en laboratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau avant le durcissement; Si le durcissement est atteint, le nettoyage ne peut se faire que par voie mécanique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Mortier bi-composants, mis au point dans le laboratoire de recherche & développement CERMIX et constitué:

- D'une poudre à base de liants hydrauliques, de charges silico-calcaires de granulométrie étudiée et d'adjuvants spécifiques
- D'un latex à base d'émulsion en phase aqueuse de hauts polymères de résines synthétiques

CONSUMMATION

3 kg/m² pour les 2 couches.

TABEAU CE

CE 26	CERMIPROOF CREAM 2K Numéro de déclaration des performances ETAN/4.1/V1.04.2026
	CERMIX - Route de Nyon 39 - 1196 Gland
EN 14'891 : 2012	
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide à base de ciment et polymère avec une aptitude améliorée au pontage de fissure à une température négative (-20 °C) et résistant au contact de l'eau chlorée.	
Adhérence	
Adhérence initiale en traction	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence en traction après action de l'eau	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence en traction après vieillissement à la chaleur	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence en traction après contact avec l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm ²
Imperméabilisation	aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure	≥ 0,75 N/mm ²
Adhérence en traction après action du gel/dégel	≥ 0,5 N/mm ²

CONDITIONNEMENT

KIT CERMIPROOF CREAM 2K	Composant A	Composant B
Kit de 32 kg	Sac de 24 kg	Bidon de 8 l

42 kits par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, du gel et de l'exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Vider l'emballage sans laisser de résidus. L'emballage et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux directives locales.